

TEKNISET TIEDOT SUPERCOLOR

Tuotekuvaus

Ekologinen maali, joka takaa parhaan suorituskyvyn pesunkestävyydessä, höyryn läpäisevyydessä, riittoisuudessa ja peittävydessä. Sopii kaikkiin tiloihin, niin kotona kuin työpaikallakin, myös likaantumiselle tai kosteudelle alttiisiin alueisiin. Tuote on pestävä ja höyryä läpäisevä, joten se on helppo puhdistaa ja mahdollistaa seinien täydellisen hengittämissen. Sen korkea riittoisuus takaa alhaiset neliömetrikustannukset ja varmistaa erinomaisen laatu/hinta-suhteen. Lisäksi sen korkean peittävyden ansiosta tuote soveltuu jo maalatuille seinille (myös voimakkaiden värien päälle) taaten maksimaalisen säästön ajassa ja tuotteessa. YMP:n (Ympäristöminimiominaisuudet) mukainen. III tason sertifiointi. EPD. Tuote sertifioitu luokassa "A+" päästöluokitusten mukaisesti (Ranskan virallisen lehden asetus, päivätty 19. huhtikuuta 2011).



Ihanteellinen Käyttö

Ihanteellinen kaikissa tiloissa, niin kotona kuin työpaikallakin

Pinnan Esikäsitely

Puhdista maalattava pinta poistamalla kaikki irtonainen materiaali. Murentuville tai erittäin imukykyisille alustoille, levitä suositeltu akryylitiivistysaine CRILUX tai NEOFIX by OIKOS. Peittävyden lisäämiseksi käytä pohjamaalina IL PIGMENTATO by OIKOS. Kipsilevyseinille tai hyväkuntoisille seinille tuote voidaan levittää ilman pohjamaalia. Odota vähintään 6 tuntia ennen viimeistelytuotteiden levittämistä.

Levitysmenetelmä

Levitä kaksi kerrosta SUPERCOLORia, joka on laimennettu 50% juomakelpoisella vedellä.

Huomio: jo maalatuille, voimakkaan värisille seinille peittävyden parantamiseksi suosittelemme käyttämään IL PIGMENTATO samaa sävyä ja laimentamaan tuotetta 25% juomakelpoisella vedellä.

Viimeistelyt

PALLAS tai OTTOCENTO by OIKOS.

Tekninen Tietolomake sc/04

Tekniset Ominaisuudet: Levitys

| | |
|---------------------------------|--|
| Laimennus: | 50% juomakelpoisella vedellä pinnan mukaan 25% juomakelpoisella vedellä voimakkailla väreille |
| Rittoisuus: | <u>Uusi seinä, siviilirappaus</u> : 7÷8 m ² /l kahdessa kerroksessa; Uusi seinä, <u>kipsirappaus</u> : 9÷11 m ² /l kahdessa kerroksessa; Jo maalatut seinät <u>Voimakkaissa väreissä</u> : 8÷9 m ² /l kahdessa kerroksessa; Jo maalatut <u>Seinät vaaleissa/pastelliväreissä</u> : 12÷15 m ² /l kahdessa kerroksessa. Voimakkailla väreillä rittoisuus saattaa vähentyä. |
| Levitysvälineet: | Sivellin, tela tai ruiskupistooli (1,7 mm suutin) |
| Pohjamaalit: | CRILUX, NEOFIX, IL PIGMENTATO by OIKOS |
| Levityslämpötila: | +5°C ÷ +36°C (suhteellinen kosteus korkeintaan 80%) |
| Kuivumisaika: | 1 ÷ 1.30 tuntia (lämpötila =20°C suhteellisella kosteudella alle 75%) |
| Kuivumisaika täysin kovettunut: | 4 päivää (lämpötila = 20°C suhteellisella kosteudella alle 75%) |
| Työkalujen puhdistus: | Vesi |

Tekniset Ominaisuudet: Tuote

| | |
|------------------------------------|--|
| Koostumus: | akrylihartseja vesidispersiossa, orgaanisia ja epäorgaanisia pigmenttejä, erikoislisäaineita, jotka auttavat levityksessä ja kalvon muodostumisessa. |
| Erityispaino: | 1.57 Kg/l ±3% (Valkoinen) |
| Ph: | 8-9 |
| Viskositeetti: | 21,000 ± 5% CPS Brookfield (RVT 20 kierrosta/min 25°C:ssä) |
| Säilytyslämpötila: | +2°C ÷ +36°C. Ei saa jäättyä |
| Paloreaktio: | Euroclass B-s1,d0 (EN 13501-1:2019) |
| Höyryn läpäisevyys (Sd). | Sd=0,001m, korkea läpäisevyys (UNI EN ISO 7783-2:2001) |
| Pesunkestävyys: | Luokka 2 pesunkestävyys (UNI EN ISO 11998:2006) |
| Ympäristöminimiominaisuudet (CAM): | III tason sertifiointi. EPD |

Tekninen Tietolomake sc/04

Päästöluokitus: A+ (Ranskan virallisen lehden asetus, päivätty 19. huhtikuuta 2011).

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) päästörajat direktiivin 2004/42/EY mukaan:

Luokitus: A/a; VOC: 12g/l (maksimi)

Luokkaraja: 30 g/l

Värit: Valkoinen + värikartan värit

Pakkaukset: 1 - 4 - 10 - 14 l.

Turvallisuustiedot

Tuote ei sisällä raskasmetalleja, kuten lyijyä tai kromia. Se ei sisällä myrkyllisiä liuottimia, aromaattisia yhdisteitä tai klorideja. Vaaraa vaarallisesta polymerisaatiosta ei ole. Tuotetta pidetään ei-vaarallisena aineena, kun sitä käytetään teknisesti oikealla tavalla. Vesipohjaisten maalien käsittelyyn suositellaan normaaleja varotoimia. Erityisiä järjestelyjä tuotteen säilytykseen, liikuttamiseen ja kuljetukseen ei vaadita; astiat, jäämät, mahdollisesti vuotanut materiaali tulee siivota käyttäen imukykyistä inerttiä materiaalia, kuten hiekkaa, maata jne., ja sen jälkeen hävittää voimassa olevien alueellisten ja kansallisten määräysten mukaisesti. Kuljetus on suoritettava kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Määrittelyt

Puhdista pinta perusteellisesti, poistaen kaikki irtonainen materiaali. Murentuville tai erittäin imukykyisille alustoille, levitä akryylihartseihin perustuva tiivistysaine, kuten CRILUX tai NEOFIX by OIKOS. Peittävyuden lisäämiseksi käytä pohjamaalina IL PIGMENTATO by OIKOS. Odota vähintään 6 tuntia ennen maalaamista. Levitä kaksi kerrosta ekologista, akryylimaaalia, luokka 2 pesunkestävyys, EPD-sertifioitu, A+-luokassa päästöluokituksen mukaan, höyryä läpäisevä sisätiloissa, kuten SUPERCOLOR by OIKOS. Kaikki on suoritettava sovellusnormien mukaisesti, kustannuksella.....m2, materiaalit ja työ mukaan lukien.

Huomautus

Yritys Oikos Spa takaa parhaan teknisen ja tieteellisen tietämyksensä mukaan, että tässä teknisessä tietolomakkeessa olevat tiedot ovat oikein. Huolimatta yllä mainitusta, Oikos ei ota vastuuta tämän tuotteen käytön tuloksista, koska Oikosilla ei ole mahdollisuutta tarkistaa tai valvoa käytettyä levitysmenetelmää. Tästä syystä suosittelemme, että tarkistat huolellisesti, että jokainen valittu tuote soveltuu kuhunkin erityiskäyttöön, johon sitä käytetään.