

TEKNISET TIEDOT

ULTRASATEN


Tuotekuvaus

ULTRASATEN on akryyli-maali seinille. Erittäin helppo puhdistaa ja ekologinen tuote tarjoaa erinomaisen peittävyuden ja pesunkestävyyden, se on naarmuuntumista kestävä ja erittäin kulutuskestävä. Se kestävä kaikenlaisia tahrroja: virvoitusjuomien roiskeet, kahvi, kastikkeet, hedelmämehut, muta sekä lasten seinäpiirustukset.

Ihanteellinen ympäristöihin, joissa jatkuva ja usein toistuva puhdistaminen on välttämätöntä, kuten portaat, käytävät, keittiö, lastenhuone.

Saatavilla yli 3000 sävyssä ja 3 kiiltotasossa: matta, satiini ja kiiltävä. Tuote on läpikäynyt kaikki UNI 11021:2002 -säännösten mukaiset testit "Elintarvikkeita sisältävien ympäristöjen maalaustuotteille ja -järjestelmille". Vastaa CAM-vaatimuksia (Minimaaliset Ympäristövaatimukset). III tason sertifiointi. EPD.

Tuote on sertifioitu luokkaan "A+" päästöluokituksissa (Ranskan virallisen lehden asetus päivätty 19. huhtikuuta 2011).



Ihanteellinen käyttö

Sisäseinät, jotka koristellaan, alttiina intensiiviselle kulumiselle tai lialle. Pohjamaali koristeellisille tuotteille.

Pinnan valmistelu

Puhdista pinta, poista irtonainen materiaali. Mureneville tai erittäin imukykyisille alustoille, käytä suositeltua akryylipohjustetta CRILUX tai NEOFIX by OIKOS. Odota vähintään 6 tuntia ennen maalausta. Peittävyuden lisäämiseksi käytä pohjamaalina IL PIGMENTATO by OIKOS. Mikäli koristelu vaatii täysin sileän lopputuloksen, tasoita pinta ensin STUCCO IN PASTA PER RASATURA (seinien tasoituslaasti) by OIKOS.

Soveltamismenetelmä

Levitä kaksi kerrosta ULTRASATEN:ia laimentamalla 20 ÷ 25 % juomavedellä, ja jätä 4 ÷ 6 tuntia kerrosten välillä. ULTRASATEN voidaan levittää telalla, siveltimellä tai ruiskulla. Se on itsestään laajeneva tuote, joka ei jätä jälkiä telasta tai siveltimestä.

Lisäämällä yksi litra Bimax 03 base TR:ää neljään litraan Ultrasaten:ia (Gloss, Satin tai Matt), on mahdollista saada seos, jolla voidaan luoda erittäin erityisiä koristeellisia vaikutuksia:

Sabbiato-vaikutus: sileälle pinnalle levitetään harjalla epäsäännöllisesti yksi kerros ULTRASATEN/Bimax-seosta, joka on laimennettu 20-25 % vedellä. Muutaman minuutin kuluttua käy pinta uudelleen läpi tuotteettomalla harjalla, jotta vaikutus korostuu ja tulee paremmin esiin. Jos peittävyys ei ole riittävä, toinen kerros voidaan levittää 4 - 6 tunnin kuluttua. Saanto vaihtelee levitetyn tuotteen määrän mukaan. Saanto 9-10m²/l.

Tekninen tietolomake us/05

Rittoisuus 9-10mq/lt

Tähän viimeistelyyn on myös mahdollista saada Stellato-vaikutus lisäämällä kaksi purkkia Decorglitter-lisäainetta jokaista luotua seoksen litraa kohden.

Le Trame -vaikutus: sileälle pinnalle levitetään yksi kerros Fondo Muralesia. Kuivumisen jälkeen levitetään siveltimellä yksi kerros ULTRASATEN/Biamax-seosta, joka on laimennettu 15 % vedellä, varoen viimeistä kertaa tuotteen levittämistä vaakasuunnassa, käsittele heti pintaa vetämällä samansuuntaisesti Corduroy-efektin työkalua (art. 133). Mahdollisten tuotteen kertymien aiheuttamien epätasaisuuksien poistamiseksi ennen tuotteen kuivumista, käy pinta uudelleen läpi Spatola Dentata (art.A01) -lastalla. Kuivumisen jälkeen toista toimenpide, aina levittämällä tuotetta vaakasuunnassa, mutta työstäen pintaa Corduroy-efektin työkalulla pystysuunnassa ja käyttäen Spatola dentataa mahdollisten epätasaisuuksien poistamiseen. On tärkeää säännöllisesti puhdistaa ylimääräinen tuote Corduroy-efektin työkalusta, jotta paakkujen muodostuminen estetään. Saanto 4-5m²/l.

Tähän viimeistelyyn on mahdollista saada Stellato-vaikutus lisäämällä yksi purkki Decorglitter-lisäainetta jokaista luotua seoksen litraa kohden.

For this finish it is possible to obtain the Stellato effect by adding one pot of the additive Decorglitter to every litre of the mix generated.

Näitä vaikutuksia voidaan myös käyttää muiden Oikosin koristeellisten tuotteiden pohjana, laajentaen entisestään saavutettavien koristeellisten viimeistelyjen valikoimaa. Näissä tapauksissa on parasta sekoittaa Biamax ULTRASATENin MATT-versioon.

Tekniset Ominaisuudet : Levitys

Laimennus : 20-25% juomavedellä, Le Trame 15%.

Peittoala : 9-11 m²/l kahdessa kerroksessa.

Levitystyökalut:

Telalla, siveltimellä tai ruiskulla (1,7 mm suutin)

Pohjusteet :

CRILUX, NEOFIX, IL PIGMENTATO by OIKOS

Sovelluslämpötila:

+5°C ÷ +36°C (suhteellinen ilmankosteus korkeintaan 80%)

Kuivumisaika kosketuskuiva:

1 ÷ 1.30 tuntia (lämpötila=20°C ja suhteellinen ilmankosteus alle 75%)

Kuivumisaika täysin kuiva :

Työvälineiden puhdistus:

4 päivää (lämpötila = 20°C ja suhteellinen ilmankosteus alle 75%)

Vesi

Tekniset Ominaisuudet: Tuote

Koostumus:

Akryylihartseja vesidispersiossa, orgaaniset ja epäorgaaniset pigmentit, erikoislisäaineet, jotka on suunniteltu auttamaan levityksessä ja kalvon muodostumisessa.

Ominaispaino:

Kiilto: 1,24 kg/l; Puolikiilto: 1,3 kg/l; Matta: 1,37 kg/l ±3% (valkoinen)

pH:

8-9,5

Viskositeetti:

10 000-20 000 ±5% CPS Brookfield (RVT 20 kierrosta/min 25°C:ssa)

Säilytyslämpötila:

+2°C - +36°C. Ei saa jäättyä

Paloreaktio:

B - s1, d0 (UNI EN ISO 13501-1:2019)

Veden imeytyminen W24:

W3 Matala läpäisevyys (UNI EN 1062-3:2001)

Vesihöyryn läpäisevyys (Sd):

V1 Korkea läpäisevyys (UNI EN ISO 7783-2:2001)

Pestävyys:

Luokka 1 pestävyys (UNI EN ISO 11998:2006)

Minimi Ympäristövaatim.(CAM):

III tason sertifiointi. EPD.

Päästöluokitus:

A+ (Ranskan virallisen lehden asetus päivätty 19. huht. 2011).

Haihtuvien org. yhdisteiden (VOC) päästöraajat: Luokitus Puolikiilto/Matta A/a; VOC: 28 g/l (enintään);

Direktiivin 2004/42/EY mukaan raja 30 g/l

Luokitus Kiilto:

A/b; VOC: 80 g/l (enintään) Raja 100 g/l

Värit:

Valkoinen + sävyt värikartasta Sisätilat, RAL, NCS

Pakkauskoort:

1 - 4 - 10 l.

Tekninen tietolomake us/05
Sertifikaatit:

UNI 11021:2002 "Tuotteet ja järjestelmät ympäristöjen
maalamiseen, joissa on elintarvikkeita.

Turvallisuustiedot

Tuote ei sisällä raskasmetalleja kuten lyijyä tai kromia. Se ei sisällä myrkyllisiä liuottimia, aromaattisia aineita tai klorideja. Vaarallisen polymerisaation riskiä ei ole. Tuotetta pidetään teknisesti oikein käytettynä ei-vaarallisena aineena. Vesipohjaisten maalien käsittelyyn suositellaan tavanomaisia varotoimia. Tuotteen varastointiin, liikutteluun ja kuljetukseen ei vaadita erityisjärjestelyjä; astiat, jäämät, mahdollisesti vuotanut materiaali on siivottava imukykyisellä inertillä materiaalilla kuten hiekalla, maalla jne. ja sitten hävitettävä voimassa olevien alueellisten ja kansallisten määräysten mukaisesti. Kuljetus on suoritettava kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Määrittelyt

Puhdista pinta perusteellisesti poistaen kaikki irtonainen materiaali. Mureneville tai erittäin imukykyisille alustoille, käytä akrylihartseihin perustuvaa pohjustetta, kuten CRILUX tai NEOFIX by OIKOS. Peittävyuden lisäämiseksi käytä pohjamaalina IL PIGMENTATO by OIKOS. Odota vähintään 6 tuntia ennen maalausta. Levitä sitten kaksi kerrosta ekologista seinäemalia, kuten ULTRASATEN by OIKOS, puhdistettava, erittäin pestävä (luokka 1), luokassa A+ päästöluokituksen mukaan, standardin UNI 11021:2002 mukainen käyttöön ympäristöissä, joissa on elintarvikkeita. Kaikki on suoritettava sovellusnormien mukaisesti, kustannukset m2 sisältäen materiaalit ja työn.

Huomautus

Oikos Spa takaa parhaan teknisen ja tieteellisen tietämyksensä mukaisesti, että tässä teknisessä tietolehdessä olevat tiedot ovat oikeita. Edellä mainitusta huolimatta Oikos ei ota vastuuta tämän tuotteen käytön tuloksista, koska Oikos ei voi tarkistaa tai hallita käytettyä sovellusmenetelmää. Tästä syystä suosittelemme, että tarkistat huolellisesti, että jokainen valittu tuote soveltuu siihen käyttötarkoitukseen, johon sitä aiotaan käyttää.